

セキスイ セロネクスト No.272



軽
包
装
用

セロハンテープ(*)に比べ変形しにくい。
テープカッターでの使用感がセロハンテープ(*)同等です。
セロハンテープ(*)と同様の優れた粘着性能です。

(*) セロハンテープとはセキスイセロテープNo252との比較です。



紙芯は再生紙を使用しています。

■食品衛生法適合商品

用 途 ●軽包装一般 ●紙箱の包装、固定 ●ポスター、カレンダー等の貼付け

軽梱包

専用
カッター

字が
書ける

重ねて
貼れる

結束

性 能		
項目	単 位	数値
テープ厚み	mm	0.045
粘着力	N/10mm (g/10mm)	2.1 (214)
タック	ボールNo.	14
展開力	N/10mm (g/10mm)	0.8 (82)
保持力	mm	0.3
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	28 (2.85)
伸度	%	98

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。


規 格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	包装仕様	1梱包 (巻)
12×35	10巻シュリンク	300
15×35		200
18×35		200
24×35	5巻シュリンク	150
12×50	10巻シュリンク	300
15×50		200
18×50		200
12×70	10巻シュリンク	200
15×70		200
18×70		150

※上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。

〈プラスαのネクスト品質〉

さまざま環境でキレイに粘着！

天然ゴム粘着剤と特殊ポリオレフィン基材で
抜群の安定性！



冷熱サイクル試験 … -10℃～70℃×12日間
ABS樹脂板貼付

高湿度でも変形しにくい！

吸湿しにくい素材で
変形しにくい！



熱湿試験…温度40℃湿度90%×3日間

*セキスイセロテープNo252との比較