

セキスイ・エスロンテープNo. 360 (電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)

エスロンテープNo. 360 は、電気特性、耐候性にすぐれた軟質塩化ビニルフィルムに、ゴム系粘着剤を塗布した、電気絶縁性の高い、しかも作業性の良い、各種配線の接続、端末処理、色分けにかかせない、電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。

JIS C 2336 A種に合格しております。

特 徴

- 電気絶縁性にすぐれています。
- ベースが柔軟で作業性が良好です。
- 粘着力が良く、低温でも接着性が良好です。
- 新仕様品は低VOC系粘着剤の使用により環境に配慮しています。

用 途

- 配線工事における接続、端末処理、色分け等
- 自動車用電線結束用
- 機械工具類の絶縁

標準サイズ・梱包単位

サイズ	色	単位包装	1 梱
0.2mm×19mm×10m	赤、青、緑、黄、白、灰、黒、透明、茶、空、若草、クリーム、紫、桃、橙	10 巻	300 巻
0.2mm×19mm×20m	赤、青、緑、黄、白、灰、黒、透明	10 巻	200 巻
0.2mm×25mm×10m	白、灰	8 巻	160 巻
0.2mm×25mm×20m	白、灰、透明、クリーム	8 巻	160 巻
0.2mm×50mm×10m	青、白、灰、黒	4 巻	80 巻
0.2mm×50mm×20m	赤、青、緑、黄、白、灰、黒、透明、茶、クリーム	4 巻	80 巻

性 能

一般特性

項 目	単 位	JIS-C-2336 規格値	No. 360	
			現行品	新仕様品
厚 さ	mm	0.2 ± 0.03	0.19	0.18
引 張 強 さ	N/10mm	15 以上	32.2	33.1
伸 び	%	100 以上	201	238
試験板粘着力	N/10mm	0.5 以上	1.55	1.33
絶 縁 耐 力	KV/mm	25 以上	61	52.5

※上記数値は、測定値であり、保証値ではありません。

その他変更点

- 生産拠点の変更(日本→ベトナム)
- 品番・JAN/ITFコードの変更